

2.4608 ALLOY 333

Geschützte Herstellerbezeichnung

RA 333®

Handelsname

Alloy 333

Normen

	EN Werkstoffbezeichnung		
2.4608	NiCr26MoW	N06333	333

Beschreibung

2.4608 / Alloy 333 ist eine Nickel-Chrom-Eisen Legierung mit Zusätzen von Molybdän, Kobalt, Wolfram und Silizium.

Besondere Eigenschaften

Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Oxidation, Aufkohlung und Sulfonierung. Ausgezeichnete Warmfestigkeit über  $1000^{\circ}$ C.

Chemische Zusammensetzung

C %	Si ≤ %	Mn ≤ %	P ≤ %	S ≤ %
0,03-0,08	0,70-1,50	2,00	0,03	0,015
Cr %	Mo %	Ni %	Cu %	Co %
24,0-26,0	2,50-4,00	44,0-47,0	≤ 0,50	2,50-4,00
Fe %	W %			
Rest	2,50-4,00			

Mechanische Eigenschaften 20°C

0,2% Streckgrenze R <sub>p</sub>	Zugfestigkeit R <sub>™</sub>	Dehnung A₅	Elastizitätsmodul
≥ N/mm <sup>2</sup>	N/mm²	≥ %	kN/mm²
240	≥ 550	30	

Physikalische Eigenschaften 20°C

Dichte g/cm³	Spezifische Wärme J/kg K	Wärmeleitfähigkeit W/m K	Elektr. Widerstand $\Omega$ mm²/m
8,2	441	11,1	1,14

Schweißzusatzwerkstoffe 2.4608

Anwendungsgebiete

Brennkammern und Gehäuse von Gasturbinen. Petrochemische Anlagen

Lieferbare Produktformen für 2.4608 / ALLOY 333

Bleche	Stangen	Drähte	Schmiede-/ Gussstücke	Fertigteile (Zeichnung)
		The state of the s		